


Verarbeitungsrichtlinien RÖBER PMMA Steg



Lagerung

Die Platten sind vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Regen zu schützen. **RÖBER PMMA Steg**platten sollten in Innenräumen, mit verschlossenen Stirnseiten und abgedeckt mit weißer PE-Folie ebenerdig gelagert werden. Die maximale Stapelhöhe beträgt drei Paletten.




Unterkonstruktion/Verlegung

Die Unterkonstruktion kann aus Stahl, Aluminium oder verzugsfreiem Holz bestehen. Bei nicht verzugsfreier Unterkonstruktion sollte unbedingt unser Alu-Komplettprofil (bestehend aus Alu-Oberprofil und Alu-Rand/Alu-Mittelprofil) zur Montage verwendet werden. Die Platten sind auf statisch tragenden Unterstützungen zu verlegen, die in Gefälle- bzw. Wasserlaufrichtung liegen. Für unsere **RÖBER PMMA Steg**platten gelten folgende maximale Verlegelängen ohne Querunterstützungen bei umlaufender Einfassung und einer angenommenen Schneelast von 75 kg/m²:

Plattenbreite	Maximale Verlegelänge
980 mm	6000 mm
1200 mm	4000 mm


Um Hitzestaus und dadurch mögliche Rissbildungen in den Platten zu vermeiden, muss der Anstrich der Unterkonstruktion vor Beginn der Verlegung gut getrocknet sein (Achtung: Lösungsmittelhaltige Farben brauchen bis zu sechs Wochen zur endgültigen Trocknung/Ausdünstung).

RÖBER PMMA Stegplatten sind mit einer Dachneigung von mind. 5° (entspricht 9 cm/m) zu verlegen. Je höher die Dachneigung ausfällt, desto besser kann Schmutz auf der Oberfläche der Platten durch Regen abgespült werden.




Ausdehnung

Eine Ausdehnung des Materials von ca. 6 mm/m bei Wärme und Feuchtigkeit ist bei der Montage in den Befestigungsprofilen zu berücksichtigen.




Bohren

Eine punktuelle Befestigung der **RÖBER PMMA Steg**platten wird nicht empfohlen. Daher raten wir generell vom Bohren der Platten ab.




Sägen

Zum Sägen der Platten verwenden Sie bitte nur hoctourige Kreissägen (Tourenzahl möglichst > 4000 U/Min.) und Sägeblätter mit ungeschränkten, feingezahnten und mit Hartmetall bestückten Zähnen. Zudem sollte nur mit Anschlag gesägt werden und die Platte gegen Flattern gesichert werden.



Betreten

Betreten von **RÖBER PMMA Steg**platten ist nur auf personentragenden Holzbohlen über tragenden Elementen der Unterkonstruktion zulässig, um eine Beschädigung der Stegplatten zu vermeiden.



Schutzfolie

Die auf den Außenseiten aufgebrachte Schutzfolie ist sofort nach erfolgter Endmontage von den **RÖBER PMMA Steg**platten zu entfernen.



Reinigung

Zur Reinigung eignen sich Wasser oder eine milde Seifenlauge. Scheuernde Mittel sind nicht zu verwenden, da sie Kratzer verursachen können. Alle Dichtungs- oder Reinigungsmittel müssen vor deren Verwendung auf ihre Verträglichkeit mit **RÖBER PMMA Steg** geprüft werden.



Brandschutzklasse

Zu beachten sind die bauaufsichtlichen Vorschriften für die Verwendung brennbarer Baustoffe aus DIN 4102-B2.



GARANTIE

Garantie

Wir geben auf **RÖBER PMMA Steg** 30 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit und 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit und Hagelbeständigkeit.